

DESCRIÇÃO

Esmalte aquoso acetinado de elevada qualidade, formulado à base de uma dispersão vinílica de alto desempenho.

UTILIZAÇÃO

Indicado para a proteção e decoração de superfícies interiores, pode ser aplicado sobre diversos suportes devidamente preparados, tanto em obras novas como em trabalhos de renovação e repintura.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação.
- Elevada resistência à humidade e à abrasão.
- Excelente lavabilidade.
- Ótimo aspeto decorativo
- Uniformidade de brilho.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca e perfeitamente limpa (livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc.).

Superfícies caídas:

Efetuar uma lavagem com jacto de água sob pressão e/ou escovar intensamente toda a superfície.

Se a cal for totalmente removida aplicar o "PRIMÁRIO POTROLITE BRANCO" Ref.ª 81 01, se for apenas parcialmente eliminada, aplicar o "PRIMÁRIO POTROLITE INCOLOR" Ref.ª 81 00.

Superfícies pintadas:

Eliminar toda a tinta em desagregação e reparar as zonas danificadas.

Aplicar o "PRIMÁRIO POTROLITE INCOLOR" Ref.ª 81 00. se a tinta apresentar farinização.

Suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos:

Aplicar o "PRIMÁRIO POTROLITE BRANCO" Ref.ª 81 01.

Superfícies com microorganismos:

Aplicar 1 a 2 demãos de "POTRO CLEAN" Ref.ª 4104001, tal e qual é fornecido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Pasta fluída
Aspeto da película seca	Acetinado

Cor

Branco e cores I, II e III

Densidade (cor branca) 1,25 ± 0,05 g/cm³ (20°C)

Viscosidade 105 ± 5 KU (20°C)

Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.

Teor de sólidos 50 ± 2%, em peso

Ponto de inflamação Não inflamável

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

N.º de demãos:

2 a 3 demãos.

Diluyente:

Água.

Diluição:

1ª demão: 10%.

2ª e 3ª demãos: 5%.

Intervalo entre demãos:

4 a 6 horas.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 4 a 6 horas.

Profundidade: cerca de 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos.

Rendimento teórico:

8 a 10 m²/l/demão

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: ≥ 5°C

Humidade relativa: ≤ 80%

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipientes por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.