

DESCRIÇÃO

Tinta plástica baseada numa emulsão de copolímeros vinílicos pigmentada com dióxido de titânio e cargas inertes.

UTILIZAÇÃO

Tinta económica destinada a paredes interiores, em pinturas novas ou repinturas.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Boa aderência.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Pintura de raiz:

Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem, para remover partículas soltas não aderentes.

Repinturas:

Refazer as zonas danificadas e remover toda a tinta velha não aderente por escovagem, raspagem ou lavagem.

Suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos:

Aplicar uma demão de "PRIMÁRIO POTROLITE BRANCO" Ref.^a 81.01.

Suportes anteriormente caídos:

Após a remoção das películas de cal ou que apresentam gizamento, os suportes devem ser fixados com "PRIMÁRIO POTROLITE INCOLOR" Ref.^a 81.00.

Suportes contaminados com fungos e algas:

Lavar toda a superfície com uma solução a 5% de hipoclorito de sódio (lixívia) e passar várias vezes por água limpa a fim de remover todo o hipoclorito. Deixar secar.

Aplicar 1 demão de "DESINFETANTE AQUOSO" Ref.^a 90.01, tal e qual é fornecido. Deixar atuar 48 horas. Não lavar. Escovar toda a superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Pasta fluída
Aspetto da película seca	Mate

Cor	Branco e cores I, II e III
Densidade (cor branca)	1,52 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Viscosidade	110 ± 5 KU (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	
Teor de sólidos	58 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	máx. – 25,7g/l
Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010).	
O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.	

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

N.º de demãos:

2 a 3 demãos.

Diluyente:

Água.

Diluição:

1ª demão: 10%.

2ª e 3ª demãos: 5%.

Intervalo entre demãos:

4 a 6 horas.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 4 a 6 horas.

Profundidade: cerca de 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais.

Rendimento teórico:

Superfícies lisas: 8 a 10 m²/l/demão

Superfícies rugosas: 6 a 8 m²/l/demão

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: ≥ 5°C

Humidade relativa: ≤ 80%

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

S2 – Manter fora do alcance das crianças.

S24/25 – Evitar o contato com a pele e os olhos.

S29 – Não deitar resíduos no esgoto.

S36/37 – Usar vestuário de proteção e luvas adequadas.

S51 – Utilizar somente em locais bem ventilados.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.