

DESCRIÇÃO

Revestimento decorativo e protetor à base de copolímeros acrílicos aquosos de elevada performance, formulado com cargas minerais calibradas, pigmentos estáveis e aditivos funcionais. Apresenta acabamento texturado com diferentes granulometrias, conferindo robustez estética e funcional à fachada.

UTILIZAÇÃO

Indicado para revestimento de fachadas exteriores em substratos como betão, reboco e fibrocimento. Compatível com sistemas de isolamento térmico pelo exterior (ETICS). Pode ser repintado com tintas plásticas, esmaltes aquosos ou sintéticos.

PROPRIEDADES

- Elevada resistência à abrasão e impactos
- Impermeável à água líquida e permeável ao vapor de água
- Excelente aderência a substratos minerais.
- Durabilidade frente à intempérie e radiação UV
- Elevada dureza superficial
- Eficaz na dissimulação de imperfeições do suporte

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Condições gerais: A superfície deve estar firme, seca, limpa e isenta de poeiras, gorduras ou contaminantes.

Obra nova:

Betão/reboco: Escovar e lavar para remover partículas soltas. Corrigir irregularidades e garantir nivelamento.

Repintura:

Remover tinta deteriorada.

Corrigir fissuras com abertura > 2 mm.

Superfícies muito absorventes devem ser previamente seladas com **Isolante Potroprimer**

Ref.ª 4101003.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1 (monocomponente)
Estado físico	Pasta espessa com textura
Aspeto	Mate, texturado
Granulometria	ARD (1,0mm), Extra-fino (0,8mm), fino (1,0mm),

médio (1,5mm) e grosso (2,00mm)

Cor Branco e cores I, II e III

Massa volúmica (referente ao branco) $1,80 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (20°C)

Teor de sólidos $81 \pm 2\%$, em peso

Ponto de inflamação Não inflamável

COV máx. – 28,1 g/l

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/I): 200 g/l (2010).

O valor referido de COV diz respeito ao produto “pronto a aplicar”, incluindo tinta, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

Observações:

- Não aplicar este revestimento em superfícies pulverulentas ou envelhecidas, superfícies caídas, estuques recentes ou pouco consistentes onde a aderência e resistência são deficientes.
- Não aplicar sobre superfícies horizontais ou em planos com inclinação inferior a 45°.
- Proteger as arestas superiores de modo a evitar a entrada de água das chuvas, para a prevenir o aparecimento do descolamento e bolhas.
- Proteger a superfície a aplicar da humidade proveniente do contato com terras ou de depósitos prolongados de água.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Talocha de inox.

N.º de demãos:

1 demão.

Diluição:

Sem diluição, Pronto a Aplicar.

Esquema de pintura recomendado:

Aplicar com uma talocha de inox, de baixo para cima, apertando o produto de forma a regularizar e nivelar a camada. Passar a talocha no sentido horizontal e vertical até a camada fique uniforme e sem excesso de produto.

Após algum tempo de aplicação, quando o revestimento começar a ter um aspeto natural, alisar e apertar a superfície em suaves movimentos circulares, verticais ou horizontais, conforme a textura e efeito desejado.

Lavar várias vezes a talocha, de modo a deslizar mais facilmente.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 4 a 6 horas.

Para utilização: cerca de 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos.

Consumo teórico:

2,5 – 3,0 kg/m² (referente ao médio)

Variável com o acabamento final.

Fino: 2,0 – 2,5 kg/m²

Grosso: 3,0 – 4,0 kg/m²

Diluyente de limpeza:

Água, imediatamente após a sua aplicação.

Condições ambientais para aplicação:

As condições atmosféricas podem afetar significativamente o processo de secagem ou de aderência aos suportes, por isso não é aconselhável aplicar quando:

- A temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.
- Estiver a chover ou quando se preveja a ocorrência de chuva nos dias imediatos à aplicação da tinta.
- Estiver vento forte se este for quente e seco.
- As paredes estiverem geladas ou expostas à ação direta e intensa dos raios solares.

OBSERVAÇÕES

Aplicar sempre panos inteiros, tendo o cuidado de quando interromper o trabalho fazê-lo em esquinas, arestas ou zonas em que se evite a formação de emendas ou sobreposição de camadas.

Todas as superfícies que não vão ser revestidas devem ser protegidas com fita adesiva, que deve ser retirada com o produto ainda húmido.

FORNECIMENTO

Embalagens de 5kg e 25kg.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações a leitura do **rótulo** e da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental