

DESCRIÇÃO

O **Primário Universal POTRO** é um primário alquídico formulado para proporcionar excelente poder de enchimento, boa lixabilidade e forte promoção de aderência sobre diferentes substratos. É indicado para **madeiras novas ou previamente pintadas**, e para **superfícies metálicas** ferrosas.

UTILIZAÇÃO

Recomendado para:

- Interiores e exteriores
- Madeira maciça, MDF, aglomerado e derivados
- Metal ferroso previamente protegido com primário anticorrosivo
- Portas, rodapés, móveis, guarnições, caixilharias e estruturas metálicas

PROPRIEDADES

- Excelente **poder de enchimento**
- **Lixagem fácil** após secagem
- Ótima **aderência** sobre madeira e metal preparado
- Boa **opacidade** para uniformização da superfície
- Melhora o acabamento final e reduz o consumo de tinta

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Pintura de raiz:

Superfícies de madeira:

Certificar-se de que a superfície está seca, limpa e isenta de poeiras, gorduras, ceras ou contaminantes. Lixar no sentido das fibras; remover a poeira. Para madeiras resinadas, eliminar exsudações com solvente adequado.

Superfícies metálicas:

Remover a ferrugem (recomenda-se a aplicação de um *reconversor de ferrugem*), bem como partículas soltas e outros contaminantes. Aplicar previamente um **primário anticorrosivo** adequado quando se tratar de metal ferroso. Após secagem do primário anticorrosivo, aplicar 1 demão de Primário Universal para regularização e enchimento.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Cor	Branco
Aspetto da película seca	Fosco
Densidade	1,45 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade (Referente ao branco)	65-75 KU (20°C)

Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.

Teor de sólidos 72 ± 2%, em peso

Ponto de inflamação 34,9°C

COV máx. – 300 g/l

Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l. O valor indicado de COV refere-se ao produto pronto a aplicar, incluindo pigmentação e diluição efetuada com os diluentes recomendados. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha, rolo de pelo curto ou pistola.

N.º de demãos:

1 demão.

Normalmente 1 demão é suficiente em superfícies previamente preparadas; aplicar 2 demãos em suportes muito porosos ou irregulares.

Diluyente:

“DILUENTE SINTÉTICO” (ref. 4199001).

Diluição:

Trincha/rolo: 5 a 10%.

Pistola: 15 a 20%.

Intervalo entre demãos:

24 horas.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 4 a 6 horas.

Profundidade: 16 a 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos.

Rendimento teórico:

8 a 12 m²/l/demão.

Espessura recomendada:

Seca: 35 µm/demão.

Diluyente de limpeza:

“DILUENTE SINTÉTICO” (ref. 4199001) ou “DILUENTE CELULOSO” (REF. 4304006).

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

FORNECIMENTO

Embalagens de 0.75, 5 e 20 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Provoca irritação cutânea. Provoca irritação ocular grave. Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida (Inalação). Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Em caso de incêndio: para extinguir utilizar Extintor de espuma (AB), Extintor de incêndio de pó químico seco (ABC), Extintor de dióxido de carbono (BC). Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.

Contém Etilenodiamina, etoxilada e propoxilada (1-8,5 EO), Bis(2-etilhexanoato) de cobalto, Propionato de cobalto (2+). Pode provocar uma reacção alérgica. Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.