

DESCRIÇÃO

Esmalte sintético de alta qualidade, formulado com resinas alquídicas modificadas e pigmentos selecionados de elevada solidez.

Proporciona acabamentos decorativos com brilho uniforme e excelente durabilidade.

UTILIZAÇÃO

Indicado para acabamentos protetores e decorativos sobre madeira e superfícies metálicas, tanto em interiores como exteriores.

Oferece um acabamento resistente e estético de longa duração.

PROPRIEDADES

- Elevado brilho e poder de cobertura.
- Ótima resistência à intempérie e à luz solar
- Excelente aderência e lacagem.
- Fácil aplicação e bom nivelamento.
- Película dura e resistente, com bom desempenho protetor.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Pintura de raiz:

Superfícies de madeira:

Devem estar secas, limpas, lixadas e devidamente aparelhadas com 1 a 2 demãos de "PRIMÁRIO/SUBCAPA UNIVERSAL" (ref. 4105001).

Superfícies metálicas:

Devem estar isentas de ferrugem, poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Deve eliminar-se totalmente a ferrugem antes da aplicação do primário. Para auxiliar a remoção e tratamento da ferrugem, recomenda-se a aplicação de "RECONVERSOR DE FERRUGEM".

Aplicar um primário de acordo com a superfície:

Repinturas:

Pintura em bom estado:

Lixar com lixa fina até despolir a película antiga. Limpar com "DILUENTE SINTÉTICO" (ref. 4199001), e aplicação do esmalte.

Pintura em mau estado:

Remover totalmente o esmalte antigo por raspagem ou decapagem.

Deixar secar bem e proceder como indicado em "Pintura de raiz".

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Cor	Branco e cores
Aspetto da película seca	Brilhante, meio brilho e mate
Densidade	1,22 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Viscosidade (Referente ao branco)	180 ± 5 seg. Ford 4 (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	
Teor de sólidos	73 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	34,9°C
COV	máx. – 300 g/l

Valor limite da UE para este produto (Cat. A/d): 300 g/l. O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo pigmentação, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha, rolo de pelo curto ou pistola.

N.º de demãos:

2 demãos.

Para cores intensas (amarelos, vermelhos, laranjas), usar primário ou demão adicional para uniformização

Diluyente:

"DILUENTE SINTÉTICO" (ref. 4199001).

Diluição:

Trincha/rolo: 5 a 10%.

Pistola: 15 a 20%.

Intervalo entre demãos:

24 horas.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 4 a 6 horas.

Profundidade: 16 a 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos.

Rendimento teórico:

8 a 10 m²/l/demão.

Espessura recomendada:

Seca: 35 µm/demão.

Diluyente de limpeza:

“DILUENTE SINTÉTICO” (ref. 4199001) ou “DILUENTE CELULOSO” (REF. 4304006).

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

OBSERVAÇÕES

A cor branca tem tendência a amarelecer se a superfície pintada for destinada a uma zona sem luz.

FORNECIMENTO

Embalagens de 0.75, 5 e 20 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção /vestuário de proteção /proteção respiratória /proteção ocular /calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE