

#### DESCRIÇÃO

Tinta formulada com base numa emulsão de copolímeros vinílicos, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos resistentes aos álcalis e cargas inertes.

#### UTILIZAÇÃO

Permite acabamentos mate sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas ou repinturas.

#### PROPRIEDADES

- Fácil aplicação e boa cobertura.
- Boa resistência à esfrega húmida.
- Boa resistência à intempérie e aos fungos.

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

##### Pintura de raiz:

Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem, para remover partículas soltas não aderentes.

##### Repinturas:

Refazer as zonas danificadas e remover toda a tinta velha não aderente por escovagem, raspagem ou lavagem.

##### Suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos:

Aplicar uma demão de "PRIMÁRIO PROTOLITE BRANCO" Ref.<sup>a</sup> 4101004 ou "PRIMÁRIO FIXADOR" Ref.<sup>a</sup> 4101010, de acordo com a ficha técnica do mesmo.

##### Suportes anteriormente caiados:

Após a remoção das películas de cal ou que apresentam gizamento, os suportes devem ser fixados com "PRIMÁRIO FIXADOR" Ref.<sup>a</sup> 4101010, de acordo com a ficha técnica do mesmo.

##### Suportes contaminados com fungos e algas:

Aplicar 1 a 2 demãos de "POTRO CLEAN" Ref.<sup>a</sup> 4104001, tal e qual é fornecido.

#### CARACTERÍSTICAS

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| N.º componentes         | 1                                    |
| Estado físico           | Pasta fluída                         |
| Aspeto da película seca | Mate                                 |
| Cor                     | Branco e cores I, II e III           |
| Densidade (cor branca)  | 1,46 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> (20°C) |

#### Viscosidade

105 ± 5 KU (20°C)

Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.

#### Teor de sólidos

62 ± 2%, em peso

#### Ponto de inflamação

Não inflamável

#### COV

máx. – 28 g/l

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l (2010).

O valor referido de COV diz respeito ao produto "pronto a aplicar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

#### APLICAÇÃO

##### Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

##### Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

##### N.º de demãos:

2 a 3 demãos.

##### Diluyente:

Água.

##### Diluição:

1ª demão: 10 a 15%.

2ª e 3ª demãos: 5 a 10%.

##### Intervalo entre demãos:

8 a 12 horas.

##### Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 4 a 6 horas.

Profundidade: cerca de 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos que os habituais.

##### Rendimento teórico:

Superfícies lisas: 7 a 9 m<sup>2</sup>/l/demão

Superfícies rugosas: 5 a 7 m<sup>2</sup>/l/demão

##### Diluyente de limpeza:

Água.

**Condições ambientais para aplicação:**

Temperatura ambiente:  $\geq 5^{\circ}\text{C}$   
Humidade relativa:  $\leq 80\%$   
Temperatura do suporte: 2 a  $3^{\circ}\text{C}$  acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

**FORNECIMENTO**

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

**ARMAZENAGEM**

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo:  $5^{\circ}\text{C}$  e máximo:  $35^{\circ}\text{C}$ ), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

**HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE**

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:** lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/ recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.