

DESCRIÇÃO

Impregnante repelente de água, à base de silanos e siloxanos em solvente.

UTILIZAÇÃO

Destina-se a ser aplicado em superfícies verticais ou inclinadas porosas, como betão, reboco, fibrocimento, revestimentos cerâmicos (não vidrados), pedras naturais, etc., no exterior.

PROPRIEDADES

- Reduz a absorção de água por capilaridade.
- Permeável ao vapor de água.
- Não altera a superfície e a porosidade do material (não forma película).
- Atua como proteção anti gelo, evita a infiltração de água, aumentando a vida do material tratado.
- Reduz o aparecimento de eflorescências.
- Evita a deposição de sujidade.
- Resistente aos alcalis.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies a pintar devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas. Escovar e lavar com detergente neutro toda a superfície. Em alternativa, lavar com jato de água.

Suportes contaminados com fungos e algas:

Lavar toda a superfície com uma solução a 5% de hipoclorito de sódio (lixívia) e passar várias vezes por água limpa a fim de remover todo o hipoclorito. Deixar secar. Aplicar 1 demão de “Desinfetante Aquoso” Ref.^a 90.01, tal e qual é fornecido. Deixar atuar 48 horas. Não lavar. Escovar toda a superfície.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Densidade	0,80 ± 0,05 g/cm ³ (20°C)
Ponto de inflamação	37,5°C (valor teórico)
COV	Não aplicável

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Pulverizador de baixa pressão, trincha, rolo ou mergulho.

N.º de demãos:

2 demãos.

Diluição:

Sem diluição.

Esquema de pintura recomendado:

Efetuar a aplicação de cima para baixo, sem escorrer. Aplicar uma ou duas demãos até a saturação da superfície. Aplicar a 2ª demão enquanto a 1ª ainda estiver fresca (**aplicação “húmido sobre húmido”**).

Rendimento teórico:

Cerca de 4 m²/l/demão, dependendo do tipo e absorção do substrato.

Diluyente de limpeza:

“DILUENTE SINTÉTICO” Ref.^a 1.16.00.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: Mínimo: 5°C
Máximo: 30°C

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

OBSERVAÇÕES

A superfície a aplicar deve estar seca e absorvente, no entanto o “HIDROPOTRO BS 119” pode ser aplicado sobre superfícies um pouco húmidas (máximo 10% de humidade). É necessário proteger as zonas próximas da superfície a pintar, pois os salpicos do produto sobre madeira, alumínio, vidro, etc., podem dificultar a sua pintura e/ou limpeza. Em caso de projeção de produto, lavar imediatamente a zona afetada.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 20 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 1 ano. Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento. Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 20°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

R66 – Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

R67 – Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

R51/53 – Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

S2 – Manter fora do alcance das crianças.

S36/37 – Usar vestuário de proteção e luvas adequadas. S51 – Utilizar somente em locais bem ventilados.

S29/56 – Não deitar os resíduos no esgoto. Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

S43 – Em caso de incêndio, utilizar água pulverizada.

Para mais informações a leitura do **rótulo** e da **Ficha de Segurança** do produto é fundamental