

DESCRIÇÃO

Tinta aquosa mate, formulada à base de dispersão vinílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, pigmentos resistentes aos álcalis e cargas minerais inertes.

UTILIZAÇÃO

Tinta aquosa mate para aplicação em superfícies interiores de alvenaria, betão, reboco e gesso. Indicada para trabalhos de decoração e proteção de paredes em ambientes interiores, onde se pretenda um acabamento mate uniforme, de excelente cobertura e boa resistência à esfrega húmida.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação.
- Ótima cobertura.
- Muito boa resistência à esfrega húmida.
- Boa resistência à intempérie e aos fungos.
- Boa durabilidade
- Aspeto mate.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Pintura de raiz:

Sobre betão ou rebocos bem secos, proceder a uma escovagem e lavagem, para remover partículas soltas não aderentes.

Repinturas:

Refazer as zonas danificadas e remover toda a tinta velha não aderente por escovagem, raspagem ou lavagem.

Suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos:

Aplicar uma demão de "PRIMÁRIO PROTOLITE BRANCO" Ref.ª 4101004 ou "PRIMÁRIO FIXADOR" Ref.ª 4101010, de acordo com a ficha técnica do mesmo.

Suportes anteriormente caiados:

Após a remoção das películas de cal ou que apresentam gizamento, os suportes devem ser fixados com "PRIMÁRIO FIXADOR" Ref.ª 4101010, de acordo com a ficha técnica do mesmo.

Suportes contaminados com fungos e algas:

Aplicar 1 a 2 demãos de "POTRO CLEAN" Ref.ª 4104001, tal e qual é fornecido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º componentes	1
Estado físico	Pasta fluída
Aspeto da película seca	Mate
Cor	Branco e cores I, II e III
Densidade (cor branca)	1,45 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade	105 ± 5 KU (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	
Teor de sólidos	57 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

N.º de demãos:

2 a 3 demãos.

Diluyente:

Água.

Diluição:

1ª demão: 10%.

2ª e 3ª demãos: 5%.

Intervalo entre demãos:

4 a 6 horas.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 4 a 6 horas.

Profundidade: cerca de 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa ocasiona tempos de secagem mais longos.

Rendimento teórico:

8 a 10 m²/l/demão

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: ≥ 5°C

Humidade relativa: ≤ 80%

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar respirar os vapores. Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.