

DESCRIÇÃO

Esmalte aquoso de acabamento **brilhante ou meio-brilho**, formulado à base de **dispersão 100% acrílica** e pigmentos de elevada estabilidade. Proporciona uma película resistente, lavável e duradoura.

UTILIZAÇÃO

Destinado à **pintura de paredes interiores** com acabamento de alta qualidade. Pode também ser aplicado em **madeira, metal ou azulejo**, desde que os suportes estejam devidamente preparados.

PROPRIEDADES

- Fácil aplicação e bom nivelamento.
- Secagem rápida.
- Boa resistência à lavagem e à esfrega húmida.
- Elevada aderência aos suportes adequadamente preparados.
- Contém aditivos que **inibem o crescimento de fungos, algas e microorganismos**.
- Produto **não inflamável** e de **baixo teor em COV**.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De um modo geral, as superfícies devem estar bem secas, coesas, isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes.

Pintura de raiz:

Em superfícies novas de betão ou reboco bem seco, realizar uma escovagem e lavagem para remover partículas soltas ou não aderentes.

Repinturas:

Reparar todas as zonas danificadas e remover completamente a tinta velha não aderente por escovagem, raspagem ou lavagem.

Suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos

Para uma correta fixação da tinta, aplicar uma demão de **PRIMÁRIO POTROLITE AQUOSO** (Ref.ª 4101004).

Suportes contaminados com fungos e algas

Aplicar 1 a 2 demãos de **POTRO CLEAN** (Ref.ª 4104001), conforme fornecido, para eliminar eficazmente os microorganismos antes da aplicação da tinta.

Superfícies metálicas:

Devem estar protegidas convenientemente com um primário anticorrosivo adequado. Lixar suavemente.

Superfícies em madeira:

Devem estar secas, devidamente “aparelhadas” com uma demão de “PRIMÁRIO UNIVERSAL” (Ref.ª 4105001). Lixar com lixa fina.

Azulejos:

Lavar a superfície com água e sabão neutro (para desengordurar). Deixar secar e lixar. Lavar com água limpa e deixar secar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Aspetto da película seca	Brilhante ou meio brilho
Cor	Branco e cores I, II e III
Densidade (Referente ao branco)	1,23 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade (Referente ao branco)	95 ± 5 KU (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	
Teor de sólidos	55 ± 2%, em peso
Ponto de inflamação	Não inflamável
COV	máx. – 100 g/l

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/b): 100 g/l. O valor referido de COV diz respeito ao produto “pronto a aplicar”, incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha ou rolo.

N.º de demãos:

2 a 3 demãos.

Diluyente:

Água.

Diluição:

1ª demão: 5 a 10%.

Seguintes: até 5%.

Secagem entre demãos

6 a 12 horas

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 2 a 4 horas.

Profundidade: cerca de 24 horas.

Dependendo da temperatura, absorção do suporte e das condições ambientais, estes valores podem ser ligeiramente diferentes.

Rendimento teórico:

10 a 12 m²/l/demão, variável conforme o tipo suporte, das condições e tipo de aplicação.

Diluyente de limpeza:

Água.

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$

Humidade relativa: $\leq 80\%$

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

Período de armazenagem – 2 anos.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. Gastar o produto por ordem cronológica de fornecimento.

Não armazenar o produto em condições extremas de temperatura (mínimo: 5°C e máximo: 35°C), manter afastado de fontes de calor e evitar a incidência direta de radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ proteção ocular/ calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Eliminar o conteúdo/ recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.