

DESCRIÇÃO

Verniz sintético alquídico, formulado à base de resinas alquídicas longas em óleo e aditivos de desempenho, destinado ao acabamento e proteção de superfícies em madeira, tanto em interior como em exterior.

Forma uma película lisa e brilhante, de boa flexibilidade e durabilidade, conferindo um aspeto decorativo e protetor de elevada qualidade.

UTILIZAÇÃO

Produto indicado para:

- **Acabamento de elementos de madeira** em construção civil, tais como portas, rodapés, janelas, portadas e cercas;
- **Aplicações industriais** em mobiliário de madeira (bancos, cadeiras e estruturas decorativas);
- Uso em **interiores e exteriores**, desde que a superfície se encontre devidamente preparada e seca.

PROPRIEDADES

- **Fácil aplicação** e boa nivelagem;
- **Excelente elasticidade e flexibilidade** da película seca;
- Boa **resistência à intempérie e à radiação solar**;
- Acabamento **decorativo brilhante, meio-brilho ou cera**;
- **Boa durabilidade e resistência mecânica**;
- **Aderência superior** sobre substratos em madeira devidamente preparados.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

MADEIRAS NOVAS

A superfície deve estar limpa, seca e isenta de poeiras, gorduras, ceras ou outros contaminantes; Lixar no sentido das fibras com lixa de grão médio-fino;

Em madeiras virgens, aplicar previamente o “Potro Infusão” (Ref. 4107005) e deixar secar durante 2 a 3 dias;

Para acabamento com poro fechado em interiores, aplicar 1 a 2 demãos de “Tapa Poros Celuloso”.

MADEIRAS ENVERNIZADAS SEM DEGRADAÇÃO

Lixar suavemente com lixa fina e limpar completamente o pó antes da aplicação.

MADEIRAS ENVERNIZADAS COM DESAGREGAÇÃO

Remover integralmente o revestimento antigo por raspagem ou decapagem;

Deixar a superfície secar completamente e proceder conforme indicado para madeiras novas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido
Cor	Incolor
Aspeto da película seca	Brilhante, meio brilho ou cera
Densidade	0,95 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade	100 ± 5 seg. Ford 4 (20°C)
Teor de sólidos	32,0 – 51,9%, em peso
Ponto de inflamação	35 – 36°C
COV	máx. – 400 g/l

Valor limite da UE para este produto (Cat. A/e): 400 g/l. O valor referido de COV diz respeito ao produto “pronto a aplicar”, incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto:

Agitar até completa homogeneização.

Processo de aplicação:

Trincha, rolo de pelo curto ou pistola.

N.º de demãos:

2 a 3 demãos.

Diluyente:

“DILUENTE SINTÉTICO” (ref. 4199001).

Diluição:

Trincha/rolo: 5 a 10%.

Pistola: 15 a 20%.

Intervalo entre demãos:

24 horas.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% humidade relativa):

Superficial: 6 a 8 horas.

Profundidade: 16 a 24 horas.

A baixa temperatura e/ou elevada humidade relativa podem ocasionar tempos de secagem mais longos.

Rendimento teórico:

8 a 10 m²/l/demão.

Diluyente de limpeza:

"DILUENTE SINTÉTICO" (ref. 16.00)

Condições ambientais para aplicação:

Temperatura ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$.

Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

Humidade do suporte: $< 15\%$.

O envernizamento deve efetuar-se em períodos de temperatura amena.

- Pela manhã, depois da humidade condensada da noite ter desaparecido;
- E/ou pela tarde antes de se dar o abaixamento brusco da temperatura que pode ocorrer ao anoitecer.

FORNECIMENTO

Embalagens de 0.75, 5 e 20 litros.

ARMAZENAGEM

Validade: 2 anos a partir da data de fabrico, na embalagem original e hermeticamente fechada;

Conservar em local seco, fresco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e luz solar direta;

Temperatura de armazenagem: entre **5 °C e 35 °C**;

Respeitar a ordem cronológica de fornecimento (FIFO).

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

Líquido e vapor inflamáveis. Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. Pode provocar uma reação alérgica cutânea. Provoca irritação ocular grave. Pode provocar sonolência ou vertigens. Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida (Inalação). Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Usar luvas de proteção/ proteção facial/ vestuário de proteção/ proteção respiratória/ calçado protetor. **SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS:** Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município.

Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. Contém Bis(2-etilhexanoato) de cobalto, Propionato de cobalto (2+).

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.