

DESCRIÇÃO

Tinta areada de elevada qualidade, à base de dispersão aquosa de resinas acrílicas puras, especialmente desenvolvida para proteção e decoração de superfícies exteriores. Proporciona um acabamento rugoso uniforme, capaz de disfarçar pequenas imperfeições do suporte, garantindo ótima resistência às intempéries, durabilidade e estabilidade da cor.

UTILIZAÇÃO

Indicado para aplicação em paredes exteriores onde se pretende um acabamento areado decorativo com elevada robustez mecânica. Adequado para reboco, betão, cimento, tijolo e superfícies previamente pintadas em bom estado. As suas cargas minerais selecionadas conferem excelente aderência, bom enchimento e um aspeto final homogêneo, resistente e duradouro.

PROPRIEDADES

- Acabamento areado – Permite criar texturas decorativas uniformes.
- Boa resistência às intempéries – Mantém a integridade e cor em condições exteriores exigentes.
- Elevada durabilidade – Resistência acrescida ao envelhecimento da película.
- Disfarça imperfeições – Ideal para suportes com pequenas irregularidades.
- Proteção contra fungos e algas – Fórmula com preservantes adequados para ambientes exteriores.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Para garantir um desempenho ótimo e uma elevada durabilidade do acabamento, a superfície deve estar bem seca, coesa e isenta de poeiras, gorduras ou outros contaminantes.

Pintura de raiz

Em superfícies novas de betão ou reboco bem seco, realizar uma escovagem e lavagem para remover partículas soltas ou não aderentes.

Repinturas

Reparar todas as zonas danificadas e remover completamente a tinta velha não aderente por escovagem, raspagem ou lavagem.

Suportes friáveis, pulverulentos ou alcalinos

Para uma correta fixação da tinta, aplicar uma demão de **PRIMÁRIO POTROLITE AQUOSO** (Ref.ª 4101004).

Suportes anteriormente caiados

Após a remoção das películas de cal ou das áreas com gizamento, fixar o suporte com **PRIMÁRIO POTROLITE AQUOSO** (Ref.ª 4101004).

Suportes contaminados com fungos e algas

Aplicar 1 a 2 demãos de **POTRO CLEAN** (Ref.ª 4104001), conforme fornecido, para eliminar eficazmente os microrganismos antes da aplicação da tinta.

Recomendação Técnica: Para maximizar a aderência, uniformidade e desempenho da tinta de fachadas, recomendamos a aplicação de um dos seguintes **primários específicos**, conforme as necessidades do suporte:

- **POTROPRIMER PRIMÁRIO 100% ACRÍLICO** (REF. 4101003) – Excelente aderência e resistência para diversas superfícies.
- **ACRYLIS PRIMÁRIO 100% ACRÍLICO** (REF. 4101002) – Elevada durabilidade e resistência em ambientes exigentes.
- **PRIMÁRIO DE OPACIDADE** (REF. 4101006) – Ideal para aplicação de cores fortes ou mudanças drásticas de cor.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

N.º de componentes	1
Estado físico	Líquido, pastoso
Aspeto da película seca	Mate
Cor	Branco e cores I, II e III
Densidade (cor branca)	1,4 ± 0,05 g/cm³ (20°C)
Viscosidade	135 ± 5 KU (20°C)
Este valor aumenta com o tempo de armazenagem do produto.	

Teor de sólidos 65 ± 2%, em peso

Ponto de inflamação Não inflamável

COV máx. – 20,0 g/l

Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30 g/l.

O valor referido de COV diz respeito ao produto “pronto a aplicar”, incluindo pigmentação, diluição, etc., com produtos que recomendamos. Não nos responsabilizamos por quaisquer operações de mistura realizadas com produtos diferentes dos que recomendamos, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV.

APLICAÇÃO

Preparação do produto

✓ Agitar bem antes de usar até obter uma mistura completamente homogênea.

Condições ambientais para aplicação

✓ Temperatura ambiente: Superior a 5°C.

✓ Humidade relativa: Inferior a 80%.

✓ Temperatura do suporte: 2 a 3°C acima do ponto de orvalho para evitar condensação.

Evitar a aplicação sobre superfícies quentes ou expostas diretamente ao sol.

Método de aplicação

✓ Ferramentas: Rolo anti-gota.

✓ Número de demãos: 2 a 3 demãos, conforme a absorção e textura do suporte.

Diluição

✓ **1ª demão:** Diluir até 20% com água.

✓ **2ª e 3ª demãos:** sem diluição.

Intervalo entre demãos

✓ **Entre demãos: 12 a 24 horas**, dependendo das condições ambientais.

Tempo de secagem (a 20°C e 60% de humidade relativa)

✓ **Secagem superficial:** 4 a 6 horas.

✓ **Secagem em profundidade:** Cerca de 24 horas.

⚠ **Nota:** Temperaturas baixas e/ou humidade elevada podem prolongar os tempos de secagem.

Rendimento teórico (por demão)

✓ **Superfícies lisas:** 3 a 4 m²/L

Limpeza das ferramentas

✓ Diluente: Água.

FORNECIMENTO

Embalagens de 1, 5 e 15 litros.

ARMAZENAGEM

✓ **Período de armazenagem:** 3 anos a partir da data de fabricação.

✓ **Conservação:** Manter a embalagem bem fechada e armazenada em local seco, fresco e adequado.

✓ **Utilização:** Consumir o produto seguindo a ordem cronológica de fornecimento.

✓ **Condições de armazenamento:** Evitar condições extremas de temperatura. **Temperatura mínima:** 5°C. **Temperatura máxima:** 35°C.

✓ **Precauções:** Manter o produto afastado de fontes de calor e evitar a exposição direta à radiação solar.

HIGIENE, SEGURANÇA E AMBIENTE

SE FOR NECESSÁRIO CONSULTAR UM MÉDICO, MOSTRE-LHE A EMBALAGEM OU O RÓTULO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. EVITAR RESPIRAR OS VAPORES. USAR LUVAS DE PROTEÇÃO/ VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO/ PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA/ PROTEÇÃO OCULAR/ CALÇADO PROTETOR. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: LAVAR ABUNDANTEMENTE COM ÁGUA. ELIMINAR O CONTEÚDO/RECIPIENTE POR MEIO DO SISTEMA DE RECOLHA SELETIVA EM VIGOR NO SEU MUNICÍPIO.

Contém 2-metilisotiazol-3(2H)-ona. Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

Para mais informações consultar o **rótulo da embalagem** e a **Ficha de Dados de Segurança** do produto.